



## TAPPETO BOLLI/PD



Caratteristiche/Features		Regulations	U.M.	Tolerances	Values				
Colore/Color		nero, grigio, verde, marrone/black, grey, green, brown							
Spessore totale/Total thickness			mm		3,2				
Durezza/Hardness		ASTM D2240	Shore A	± 5	75				
Densità/Density		DIN 53479	g/cm³	± 0,03	1,56				
Carico di rottura/Tensile strength		ASTM D412C	M Pa	min	5				
Allung. a rottura/Elong. At break		ASTM D412C	%	min	200				
Resistenza a lacerazione/Tearing resistance		ASTM D624B	N/mm	min	15				
Resistenza all'abrasione/Abrasion resistance		DIN 53516	mm³	max	200				
<b>Invecchiamento/Aging</b>		ASTM D573	Shore A	max	+5				
fluido/fluid	aria/air					Δ Durez./Hard.	%	max	-25
						Δ C.Rott./Tens.Str.	%	max	-40
tempo/time	72 h					Δ All.Rott./Elong.B.	%	max	-40
temperatura/temperature	70°C	Δ Volume/Volume	%	max					
<b>Invecchiamento/Aging</b>		ASTM D471	Shore A	max	-9				
fluido/fluid	acqua/water					Δ Durez./Hard.	%	max	
						Δ C.Rott./Tens.Str.	%	max	
tempo/time	72 h					Δ All.Rott./Elong.B.	%	max	
temperatura/temperature	50°C	Δ Volume/Volume	%	max	+9				
Temperatura/Temperature max - min				Punte/Peaks	Eserc./Work.				
in aria/air			°C	80 -20	70 -20				
in olio/oil			°C	no	no				
in acqua/water			°C	+80	70 °C				
Note: 1 M Pa = 10,2 Kg/cm² 1 N/mm = 1,02 Kg/cm									

### IT|

Tappeto calandrato a base di SBR (gomma stirolica) per impiego in pavimentazioni generiche (non soggette a grandi traffici) con una superficie bollinata ed una ruvida (ad impressione tela). Bollo diam. mm 28 circa x h. mm 0,5 circa.

Dimensione rotoli 1,45 x 15 m.

Reazione al fuoco: Bfl - s1 secondo PN-EN 13501-1 + A1:2010.

### EN|

SBR-based (styrene rubber) calandered mat for use in generic flooring (not subject to excessive stress) with a surface with dots and a rough surface (with wrapped finish). Dot diam. approximately 28 mm x h. approximately 0,5 mm.

Rolls size 1,45 x 15 m.

Fire reaction: Bfl - s1 according to PN-EN 13501-1 + A1:2010.

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means including photocopying and recording, without our written permission.

